

יָאִיר אֶרֶז
ב.ע.מ.
B.Sc

ייעוץ ומכירות
שמנים, גריזים וכימיקלים לתעשייה

רח' יהודה 10 רמת-גן 52504
e-mail: yairerez@zahav.net.il

נייד: 052-2318472
טלפקס: 09-7466688

HOCUT 3276

E.P. אמולסיה עם תכולה גבוהה של תוספי E.P.

- HOCUT 3276 נמהל במים ונותן אמולסיה יציבה עם תכונות עיבוד ושימון ברמה גבוהה, ללא קצף, גם בריכוז גבוה ועבודה בלחץ גבוה.
- ב-HOCUT 3276 משתמשים בעבודות עיצוב עמוקות על מתכות ברזליות וחומרים בלתי מוכתמים.

תכונות:

- | | |
|----------|------------------------|
| צהוב | • צבע |
| ~58 | • צמיגות ב- 40°C |
| 0.975 | • משקל סגולי ב- 15.5°C |
| ~35% | • תכולת שמן מינראלי |
| 9.8-10.3 | • pH 3% |
| 1 | • מקדם רפרקטומטר |

שימוש בריכוזים:

- | | |
|------|-----------|
| 3-5 | • Turning |
| 6-10 | • Milling |

בטיחות:

- חומר HOCUT 3276 אינו רעיל או מסרטן. יש לקרוא את הדף הבטיחות והדף הטכני לפני השימוש.

איחסון:

- יש לאחסן את המוצר HOCUT 3276 במקום מקורה בטווח טמפרטורות של 40°C ÷ -5°C. חיי מדף מקסימאליים של שש חודשים.

טיפול בפסולת:

- אין לזרוק את המוצר HOCUT 3276 לביוב אלא בהתאם להוראות יצרן.